

Apprêt garnissant gélifié à spatuler spécial parquet

PALL-X GEL

Apprêt gélifié en phase aqueuse spatulable, comble les petites imperfections pour donner lieu à une finition de haute qualité, lisse et fermée.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Gel phase aqueuse monocomposant, spatulable, destiné au bouchage des pores, des joints légèrement affaissés et les stries dues au ponçage avant la dernière application de Vitrificateur PALL-X aqueux.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Plancher en bois / parquet poncé
- ▶ Parquet sur sol chauffant

**LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :**

- ▶ Bon pouvoir garnissant
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Recouvrable avec tous les Vitrificateurs PALL-X
- ▶ Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvant inférieure à 5%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	1 l
Tenue en stock :	environ 12 mois
Consommation par application :	env. 20 ml/m ²
Surface traitée :	env. 50 m ² /Litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Ponçage :	après env. 30 - 60 minutes*
Recouvrable :	après env. 30 - 60 minutes*

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le bois poncé à traiter doit être propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur.

MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. Après égrenage de toute la surface, procéder - avant la dernière application de Vitrificateur - à une application de Fond dur PALL-X GEL à la spatule pour colmater les interstices, lisser les traces d'abrasif ou boucher les pores. Eviter la formation de "flaques" et les surépaisseurs.
3. Le même jour, recouvrir la surface traitée avec un Vitrificateur PALL-X.
4. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.



PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40>
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Recouvrir le même jour la surface mastiquée avec un Vitrificateur PALL-X. En cas d'interruption prolongée des travaux et/ou de traces de spatule, poncer à nouveau pour obtenir une surface plane puis procéder à une nouvelle application à la spatule.
- ▶ Utiliser uniquement des outils inoxydables.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants inférieure à 5%. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

GESTION DES DECHETS:

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.