

Vitrificateur monocomposant, à durcissement U.V.

X-LIGHT COAT SATINÉ

Vitrificateur monocomposant, à durcissement U.V., pour les parquets exposés à des sollicitations

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour les parquets exposés à des contraintes très importantes.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Plancher en bois / parquet poncé
- ▶ Parquet contrecollé poncé à blanc
- ▶ Parquet sur sol chauffant

**LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :**

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques extrêmes
- ▶ Très bon pouvoir garnissant
- ▶ Très bon tendu
- ▶ Résistant aux contraintes immédiatement après durcissement U.V.
- ▶ Sans solvant
- ▶ Satisfait la Réglementation technique allemande TRGS 617
- ▶ Sans solvant.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	5 l
Tenue en stock :	environ 6 mois
Aspect :	satiné
Consommation par application :	env. 100 ml/m ²
Surface traitée :	env. 10 m ² /Litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Temps de séchage :	env. 4 heures*
Circulable :	après durcissement U.V.
Ponçage :	après durcissement U.V.
Résistance finale :	après durcissement U.V.

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité**REMARQUE DU SUPPORT :**

Le durcissement U.V. doit être effectué avec la X-LIGHT MOBIL PALLMANN. La marche à suivre est indiquée dans le manuel utilisateur.

Protection des tiers: afin de protéger la santé des tiers, veiller à interdire l'accès au chantier pendant l'utilisation de la X-LIGHT MOBIL PALLMANN et à fermer la zone concernée (par exemple, avec une cloison opaque).

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le parquet à vitrifier doit être propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur. Avant de commencer l'application du fond dur ou du Vitrificateur, la zone doit être protégée du soleil direct (p. ex. en masquant les fenêtres avec un film obscurcissant). En fonction du support et du domaine d'utilisation, utiliser le Fond dur PALLMANN X-LIGHT approprié.



MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
Transvaser ensuite le contenu dans un SEAU POUR Vitrificateur PALLMAN propre.
2. Appliquer PALLMANN X-LIGHT COAT satiné sur le parquet - régulièrement et à saturation - avec le ROULEAU MOHAIR AQUA PALLMANN 11MM/25CM.
Toujours commencer en périphérie de pièce, tout d'abord perpendiculairement puis dans le sens des veines du bois.
3. Après un gommage d'env. 4 heures, durcir la surface vitrifiée avec la X-LIGHT MOBIL PALLMANN- Vitesse 2.
4. Appliquer au minimum 2 couches.
5. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Adapté uniquement pour les essences de bois claires.
- ▶ Durée de vie environ 6 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Protéger de la lumière.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ En cas de séchage intermédiaire supérieur à 1 jour, procéder à un égrenage de la surface (grain 120).
- ▶ Une surface fraîchement vitrifiée peut être nettoyée après durcissement / exposition UV.
- ▶ Effectuer le nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN, conformément aux instructions du fabricant. L'utilisation d'une autolaveuse, p. ex. TURBO SCRUBBER PALLMANN est recommandée.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur monocomposant, sans solvant. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées

sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

GESTION DES DECHETS:

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.