

Vitrificateur bi-composant pour parquet

PALL-X PURE

Vitrificateur bi-composant en phase aqueuse, avec l'aspect mat naturel du bois non traité destiné aux parquets très fortement sollicités

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Vitrificateur à parquet aqueux 2C pour un parquet fortement sollicité en milieu résidentiel et commercial. PALL-X PURE préserve l'aspect mat naturel du bois non traité, freine le jaunissement naturel et procure le dit effet de bois brut.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour une utilisation importante d'un parquet en milieu résidentiel et commercial.

ADAPTÉ ENTRE :

- ▶ un plancher en bois / parquet poncé
- ▶ une essence de bois clair européen
- ▶ un parquet sur sol chauffant



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Très bon pouvoir garnissant
- ▶ Aspect mat extrême
- ▶ Effet bois brut
- ▶ Séchage à cœur et résistance finale rapides
- ▶ Très bon tendu
- ▶ Retarde le jaunissement du bois
- ▶ Antidérapance R9
- ▶ Conforme à TRGS 617

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement	4,5 + 0,45 l
Tenue en stock	au moins min. 12 mois
Proportion du mélange	10 : 1
Consommation par application	env. 80 - 100 ml/m²
Température idéale de mise en oeuvre	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange	env. 2 heures*
Egrenable	après 90 à 120 min. selon le circonstances
Recouvrable et laquable	après 90 à 120 min. selon le circonstances. L'humidité relative de l'air élevée et basses températures et/ou espèces de bois exotiques peuvent prolonger le temps de séchage. En cas de doute demander conseil !
Résistance finale	après env. 7 jours*

*À 20°C et 50% d'humidité relative

REMARQUE :

Plusieurs applications intensifient la teinte. En alternative, il est possible de survitrifier avec PALL-X ZERO 2K.

En principe, apprêter avec un fond dur PALL-X 320 ou PALL-X 325 avant la vitrification, afin de réduire le collage latéral des éléments de parquet. Cela vaut en particulier pour le pavé de bois RE, le mosaïque et la lamelle sur chant, la lame et en général pour le parquet sur chauffage par le sol.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à vitrifier doit être propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique. En principe, un fond dur doit être appliqué avant la vitrification, afin de réduire le collage latéral des éléments de parquet.

MISE EN OEUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater les deux bidons à la température ambiante recommandée (20°) et bien les agiter.
2. Verser le composant A dans un SEAU À VITRIFIER PALLMANN propre, puis ajouter le composant B (durcisseur) et mélanger immédiatement avec un brasseur adapté. Ne pas mélanger les composants A et B dans le bidon.
3. Appliquer PALL-X PURE avec le ROULEAU PALLMANN SPÉCIAL 8MM/25CM de manière régulière et saturée sur le support. Il faut appliquer au minimum 2 couches. Commencer par le bord, rouler d'abord transversalement, puis dans le sens de la veine du bois. Pour les surfaces très sollicitées, il est recommandé d'appliquer 3 couches.
4. **Vitrification d'une grande surface:** Afin d'éviter des différences de degré de brillance, il est conseillé de verser plusieurs bidons dans un grand récipient, de remuer avec soin mécaniquement et de vitrifier, dans la mesure du possible, toute la surface en une seule couche de même épaisseur. Pour un système de vitrification 2 composants, ne préparer que la quantité applicable en fonction du temps ouvert.
5. Durée de séchage jusqu'à l'égrenage : env. 5 heures, jusqu'à 24 heures selon les conditions climatiques.
6. Avant la dernière application, un égrenage intermédiaire avec le POWER PAD PALLMANN grain 120 est nécessaire.
7. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de vitrificateur en une journée.
- ▶ Après application de la dernière couche de vernis et une nuit de séchage, la surface sera accessible avec précaution.
- ▶ Si la durée de séchage intermédiaire est supérieure à 1 jour, effectuer un dépolissage approfondi sur toute la surface (grain 120).
- ▶ Recommandé sur une essence de bois claire.
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, attendre au moins 7 jours avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol, ou de charger avec des objets lourds.

- ▶ Les sols fraîchement vernis ne doivent être traités avec Pallmann Clean qu'au bout de 7 jours au plus tôt. Utilisez éventuellement Pallmann Finish Care Mat pour un entretien prolongeant la durée de vie du revêtement. Nettoyez uniquement avec une serpillière humide, jamais mouillée, et ne laissez pas de flaques d'eau.
- ▶ Un entretien régulier avec FINISH CARE STOP PALLMANN améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol. Nettoyage par voie humide (non mouillée) seulement. Éviter toute eau stagnante.
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois".

Mesures préventives

Une mesure préventive pour éviter l'adhésion de la saleté et de l'humidité est l'installation de dispositifs d'entrée appropriés et suffisants (plus d'informations sur les sites suivants : www.storax.be ou www.coral.nl).

Sous les tables, les chaises et les chaises de bureau, Pallmann recommande l'utilisation de capuchons, de patins ou de roulettes adaptés qui empêchent les rayures (plus d'informations sur les sites suivants : www.scratchnomore.nl ou www.floorfriendly.nl).

ELIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.