

Huile bi composante blanche pour parquet, sans solvant.

MAGIC OIL 2K WHITE

Huile bi composante blanche pour parquet, sans solvant, formulée à base d'huile naturelles (huile de lin/alkyde d'huile de lin) et de cire, séchage oxydatif, réticulation via durcisseur

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Combinaison d'huile et de cire qui donne une surface à pores ouverts, respirante et diffusante. La part de cire permet d'obtenir une surface uniformément mate et veloutée. Met en valeur la structure du bois avec la couleur blanche et souligne un style d'habitat scandinave.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ Pavés de bois "RE" (classification allemande)
- ▶ Parquet sur sol chauffant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	Bidon métallique + flacon plastique
Conditionnement :	0,8 + 0,2 l
Tenue en stock :	environ 12 mois
Couleur :	blanc
Proportion du mélange :	4 : 1
Consommation par application :	env. 25 - 50 ml/m ²
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange :	env. 45 minutes*
Recouvrable :	après env. 10 - 30 minutes*
Sollicitable :	après env. 24 heures*
Lavable :	après env. 24 heures*

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface du bois, du parquet à traiter, la consommation peut varier.

REMARQUE :

L'applicateur est tenu de réaliser, sur le parquet à traiter, une surface échantillon suivant un processus de travail et un schéma de montage identique (y compris l'huile ou le Vitrificateur) pour les présenter au client afin qu'il donne son accord sur la teinte et l'aspect.

LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Souligne la teinte blanc et la structure du bois
- ▶ Antidérapance R10 / norme all. DIN 51130
- ▶ Norme all. DIN 53160 - Résistant à la salive et à la sueur
- ▶ Norme EN 71-3 (relative à la sécurité des jouets – Migration de certains éléments)
- ▶ Correspond au label environnemental suisse UE II, classe ABCDEFGH
- ▶ Compatible Minergie-ECO



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le sol en bois à huiler doit être jointé, propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur.

Après le dernier ponçage - et immédiatement avant d'appliquer le fond dur - humidifier très légèrement la surface tout entière, avec de l'eau claire.

Les avantages sont les suivants :

- ▶ Le réchauffage du bois / la teinte est plus intense et régulière.
- ▶ Le fond dur pénètre mieux dans le bois.
- ▶ La surface du bois éventuellement fermée par le ponçage fin est de nouveau ouverte.
- ▶ Les traces de ponçage sont atténuées.
- ▶ La surface du bois paraît plus homogène.
- ▶ Les composants du bois sont lavés.
- ▶ Effet préventif sur la tendance des joints à dégorger.

Instructions d'utilisation :

1. Humidifier le parquet dans son intégralité avec un chiffon coton ou un MOUILLEUR PALLMANN imprégné d'eau puis essoré. Attention: les zones non humidifiées prendront plus tard un aspect plus clair.
2. Quantité d'eau maximale 30 g d'eau /m² !
3. Quantité d'eau idéale: env. 10 - 20 g d'eau /m².
4. Après parfait séchage de la surface – env. 30 - 60 minutes - appliquer MAGIC OIL 2K WHITE.

MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation les 2 composants - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. Mélanger MAGIC OIL 2K WHITE avec le composant durcisseur puis appliquer uniformément sur le support avec la spatule double lame PALLMANN.
3. 10 - 30 minutes après le spatulage, éliminer l'excédent au PAD BEIGE PALLMANN.
4. Immédiatement après le passage au pad de la 1ère couche - si nécessaire - appliquer une 2ème couche de MAGIC OIL 2K WHITE. Tout de suite, au plus tard 30 min. après l'application de la 2ème couche, éliminer à nouveau le surplus avec le PAD PALLMANN BEIGE et polir avec le PAD PALLMANN BLANC. Aucun résidu de matière ne doit rester en surface.
5. Après env. 20 minutes, repolir la surface avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface à l'aspect homogène.
6. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de bois ainsi que des types de parquet, une 3ème application peut être nécessaire. En principe, le nombre d'applications dépend de la saturation du bois.
7. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec UZIN CLEAN-BOX.

MISE EN GARDE :

Les tampons ou matériaux textiles imprégnés de produit peuvent s'enflammer spontanément au contact de l'air : humidifier abondamment à l'eau les chiffons, tampons, etc. imprégnés, puis les conserver / les éliminer dans des récipients ignifuges hermétiquement fermés.

Les poussières de ponçage issues des systèmes de séchage à l'oxygène sont auto-inflammables. Risque d'incendie ! Arroser les poussières de ponçage et les éliminer dans des récipients ignifuges hermétiquement fermés!

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Préconisé pour une essence de bois européenne courante, claire.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°.
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ Pour mastiquer les joints, utiliser le Liant PALLMANN adapté.
- ▶ En présence de lames avec joints et /ou chanfrein, merci de consulter au préalable le service technique.
- ▶ Dans le cas des pavés en bois, la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m²). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 72 heures pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations.
- ▶ Sur des parquets structurés et/ou chanfreinés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étaler finement à l'aide d'une spatule double lame. Enfin égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ La surface est praticable au plus tôt 24 heures après le lustrage.
- ▶ Sur surface fraîchement huilée, attendre au moins 24 heures avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol.
- ▶ Procéder à l'entretien / le nettoyage au plus tôt après 24 heures.

- Pour prolonger la durée de vie de votre sol, il est recommandé de procéder à un entretien régulier - conformément aux directives du fabricant - avec le Soin MAGIC OIL CARE WHITE et au nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instruction d'entretien des parquets huilés.
- Un parquet teinté est unique. De légères irrégularités de teinte sont possibles et inhérente à la nature du support.
- Les finitions à base d'huile peuvent varier en fonction de leur exposition aux U.V.
- Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

GESTION DES DECHETS:

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.