

Vitrificateur à parquet 2C Premium

PALL-X 98 BRILLANT

Vitrificateur aqueux 2C aux très bonnes propriétés d'étalement pour un parquet fortement sollicité

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Vitrificateur aqueux 2C pour parquet fortement sollicité en milieu résidentiel et commercial, y compris en milieu industriel. Les très bonnes propriétés d'étalement garantissent une application optimale et assurent une surface remarquable et facile d'entretien.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour une utilisation importante d'un parquet en milieu résidentiel et commercial, y compris industriel

ADAPTÉ ENTRE :

- ▶ un plancher en bois / parquet poncé
- ▶ du pavé de bois RE
- ▶ Boiseries en intérieur
- ▶ un parquet sur sol chauffant



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Très bonne résistance extrêmes aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Très bon pouvoir garnissant
- ▶ Résistance finale et séchage à cœur très rapides
- ▶ Très bon rendu
- ▶ Résistance à l'abrasion extrêmement élevée
- ▶ Antidérapance R9
- ▶ Protection contre le feu Cfl-s1
- ▶ Conforme à la norme TRGS 617

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement	4,5 + 0,45 l
Tenue en stock	min. 12 mois
Proportion du mélange	10:1
Consommation par application	env. 130 ml/m²
Surface traitée	env. 7 m²/litre
Température idéale de mise en oeuvre	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Vie du mélange	env. 4 heures*
Egrenable	après env. 6-8 heures*
Recouvrable et laquable	après env. 6-8 heures*
Résistance finale	après env. 7 jours*

*A 20°C et 50% d'humidité relative

REMARQUE :

Notice abrégée pour une surface brillante :

1. Fond dur : tous de la gamme PALL-X
2. 2 x PALL-X 98 brillant (env. 120 ml/m²)
3. Après la première couche de ponçage, utilisez du papier à grain 120 et après la deuxième couche de ponçage, egrenage au Pad de Brillance SG 320 (après environ 10m², retirez le tampon).
4. 1 x PALL-X 98 brillant (env. 130 ml/m²) au ROULEAU VERNIS AQUEUX BRILLANT 14MM/25CM

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le premier ponçage doit être effectué à l'aide de la ponceuse à bande Pallmann Cobra ou Pallmann Spider, en effectuant un préponçage avec un grain 36-60. Ponchez ensuite avec du papier de grain 80 et bouchez les joints et les trous de clous avec Pall-X Kitt. Poncer ensuite avec du papier de verre Pallmann grain 100 (ponceuse à bande ou Pallmann Spider). Le ponçage final doit être effectué avec du papier Pallmann à grain 120 (ponceuse monodisque, Pallmann Spider ou ponceuse à bande). Après le ponçage final, la surface à revêtir doit être propre, sèche et exempte de poussière et de saleté. Utilisez ensuite l'apprêt Pallmann adapté au sol. Tous les apprêts doivent être terminés le même jour. Ils ne doivent pas être poncés.



MISE EN OEUVRE :

1. Aprêter avec un Fond dur PALL-X.
2. Avant utilisation, acclimater les bidons à la température ambiante recommandée (20°) et bien les agiter.
3. Agiter le composant A, insérer le filtre joint dans le goulot du bidon et transvaser dans le SEAU À VITRIFIER PALLMANN propre. Ajouter ensuite le composant B (durcisseur) et mélanger immédiatement et minutieusement avec un mélangeur approprié.
4. Appliquer PALL-X 98 brillant avec le ROULEAU VERNIS AQUEUX BRILLANT 14MM/25CM (120 ml/m²) de manière régulière et saturée sur le support. Toujours commencer par le bord, puis rouler alternativement d'abord en travers puis dans le sens de la veine.
5. Effectuer un égrenage intermédiaire au TREILLIS ABRASIF PALLMANN grain 120, puis spatuler 1 x avec PALL-X GEL.
6. Appliquer ensuite 1 couche d'env. 130 ml/m² de PALL-X 98 brillant avec le ROULEAU VERNIS AQUEUX BRILLANT 14MM/25CM.
7. **Vitrification d'une grande surface:** Afin d'éviter des différences de degré de brillance, il est conseillé de verser plusieurs bidons dans un grand récipient, de remuer avec soin mécaniquement et de vitrifier, dans la mesure du possible, toute la surface en une seule couche de même épaisseur. Pour un système de vitrification 2 composants, ne préparer que la quantité applicable en fonction du temps ouvert.
8. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.

De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.

Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.

Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !

Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de vitrificateur en une journée.

Après application de la dernière couche de vernis et une nuit de séchage, la surface sera accessible avec précaution..

Sur surface fraîchement vitrifiée, attendre au moins 7 jours avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol, ou de charger avec des objets lourds.

Sur surface fraîchement vitrifiée, procéder - au plus tôt après 7 jours - à un entretien.

Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol. Nettoyage par voie humide (non mouillée) seulement. Éviter toute eau stagnante.

Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois".

Mesures préventives

Une mesure préventive pour éviter l'adhésion de la saleté et de l'humidité est l'installation de dispositifs d'entrée appropriés et suffisants (plus d'informations sur les sites suivants : www.storax.be ou www.coral.nl).
Sous les tables, les chaises et les chaises de bureau, Pallmann recommande l'utilisation de capuchons, de patins ou de roulettes adaptés qui empêchent les rayures (plus d'informations sur les sites suivants : www.scratchnomore.nl ou www.floorfriendly.nl)

ELIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.