

Échantillon de teinte

PALL-X 333 COLOR TESTER

Concentré de teinte sans solvant pour la coloration d'un parquet en combinaison avec PALL-X 333

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Échantillon liquide pour chaque teinte de la PALLMANN COLOR COLLECTION 2.0. Grâce au flacon d'essai pratique, la couleur peut être appliquée sans grand effort sur un échantillon de bois ou sur une surface de test. Le PALL-X 333 COLOR TESTER aide au choix de la teinte et garantit en outre que la couleur sélectionnée, en combinaison avec le bois choisi, permet d'obtenir l'aspect de surface souhaité. Attention: en raison de l'absence de composant durcisseur, ne peut pas être sur-vitrifier!

DOMAINES D'UTILISATION :

Combinaison d'huiles liquides et de pigments, en association avec PALL-X 333, adaptée à la fois comme primaire et pour la coloration de nombreuses essences de parquet européennes courantes, notamment le chêne, le frêne et le pin, sous PALL-X 98, PALL-X 96 POWER, PALL-X ZERO 2K ainsi que MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ Parquet sur sol chauffant



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Aspect du bois personnalisable grâce aux pigments colorés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	0,1 l
Tenue en stock :	environ 24 mois
Couleur :	24 teintes
Consommation par application :	env. 25 – 50 ml/m²
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange :	env. 1 heure*
Recouvrable :	En principe après 24 heures* avec PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL-X 96 POWER ou avec PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

* Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

La consommation et le temps de séchage peuvent varier en fonction de l'absorption et de l'état de surface du bois ou du parquet à huiler.

PRÉPARATION :

L'utilisateur est tenu de réaliser une surface échantillon sur le parquet à traiter, avec une structure et une mise en œuvre identiques (y compris l'huile ou la vitrification), afin de la soumettre au client pour approbation en ce qui concerne la teinte et l'aspect.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à huiler doit être mastiquée, propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de l'art.

De plus, après le dernier passage de ponçage – et juste avant l'application du fond dur – l'ensemble de la surface doit être essuyé une fois à l'eau claire, avec un chiffon humide.

Cela apporte les avantages déterminants suivants:

- ▶ La mise en valeur du bois, la teinte gagne en intensité et en homogénéité.
- ▶ Le fond dur pénètre mieux.
- ▶ La surface du bois, éventuellement densifiée par le ponçage de finition, est de nouveau „ouverte“.
- ▶ Les traces de ponçage sont atténuées.
- ▶ La surface du bois paraît plus homogène.
- ▶ Les substances extractibles du bois sont éliminées.
- ▶ La formation de suintements dans les joints est évitée.

Instructions d'utilisation :

1. Humidifier le parquet dans son intégralité avec un chiffon coton ou un MOUILLEUR PALLMANN imbibé d'eau puis essoré. Attention: les zones non humidifiées apparaîtront visuellement plus claires par la suite.
2. Quantité d'eau maximale 30 g d'eau /m² !
3. Quantité d'eau idéale env. 10 - 20 g d'eau /m².
4. Après parfait séchage de la surface – env. 30 - 60 minutes - appliquer PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE.

MISE EN OEUVRE :

1. Avant utilisation, tous les récipients doivent être à la température ambiante recommandée (20 °C) et bien remués.
2. Transvaser le PALL-X 333 et le concentré de teinte PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE dans un récipient séparé, mélanger, puis ajouter le composant durcisseur B et bien homogénéiser l'ensemble.
3. Appliquer régulièrement sur le support avec la SPATULE DOUBLE LAME PALLMANN.
4. Procéder par zones partielles – ne pas dépasser 30 m² à la fois.
5. Au plus tard 10 minutes après application à la spatule, éliminer l'excédent avec le PAD DE NETTOYAGE BEIGE PALLMANN.
6. Au bout d'env. 20 minutes, polir la surface avec le PAD DE NETTOYAGE BLANC PALLMANN afin d'obtenir un aspect homogène.
7. En raison des différences de pouvoir absorbant entre les essences et types de parquets, une seconde application peut s'avérer nécessaire. En règle générale, le nombre d'applications dépend de la capacité d'absorption du bois jusqu'à saturation.
8. Lustrer ensuite toute la surface avec un chiffon en coton standard.
9. Nettoyer les outils après usage avec les lingettes nettoyantes UZIN CLEAN BOX.
10. Recouvrable: Après 24 Heures avec PALL-X 98, PALL-X 96 POWER, PALL-X ZERO 2K ou MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Pour une finition avec l'huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL, appliquer l'huile avec parcimonie (env. 15 ml/m²) en gouttant directement sur la surface, puis la masser et la polir immédiatement avec le PAD DE NETTOYAGE BLANC PALLMANN. Aucun excédent ne doit rester sur la surface.*

* Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

La poussière de ponçage issue d'un système de séchage par oxydation est auto-inflammable - risque d'incendie. Une fois le ponçage terminé, la poussière de ponçage produite est à humidifier et éliminer dans des récipients hermétiquement fermés !

En cas de contact du produit avec un pad ou un matériau textile, il existe un risque d'auto-inflammation. C'est pourquoi tout chiffon, pad ou autre matériau imprégné est à humidifier avec de l'eau et à conserver/éliminer dans des récipients fermés hermétiquement.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions optimales de mise en œuvre de 18 à 25 °C, humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Basse température et forte humidité de l'air prolongent la durée de séchage, haute température et faible humidité de l'air la raccourcissent.

- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex. des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 24 mois au sec en emballage d'origine. . Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, le contenant ne doit plus être fermé hermétiquement – risque d'explosion!
- ▶ En cas de lames non jointives et/ou chanfreinées, consulter au préalable le service technique.
- ▶ Avec un pavage en bois, la consommation peut fortement augmenter (env. 140 ml/m²); c'est pourquoi, pour le pavage en bois/parquet en bois de bout, un temps de séchage de min. 72 heures est impératif avant toute poursuite du traitement.
- ▶ Pour un parquet structuré, appliquer/déposer ponctuellement l'huile et la répartir immédiatement de manière fine et uniforme à l'aide d'un PAD DE NETTOYAGE BEIGE PALLMANN. Utiliser ensuite un PAD DE NETTOYAGE BLANC PALLMANN pour éliminer l'excédent ou lustrer. Aucun excédent de produit ne doit rester sur la surface du parquet.
- ▶ Pour une grande surface, afin d'éviter de légères variations de teinte dues aux différences de lots, nous recommandons de transvaser d'abord l'ensemble des contenants ainsi que les concentrés de teinte dans un seul récipient, puis de prélever des sous-quantités de ce mélange pour les combiner avec le composant durcisseur.
- ▶ Une surface de parquet huilée en couleur est une pièce unique. De légères irrégularités de teinte doivent être acceptées et sont souvent inévitables.
- ▶ Les huiles ont tendance, en l'absence de lumière, à jaunir (jaunissement dans l'obscurité).
- ▶ Sont également applicables et recommandées à titre de référence, entre autres, les normes et fiches techniques suivantes: DIN 18356 „Travaux de pose de parquets et pavage en bois“ et DIN 18365 „Travaux de pose de revêtement de sol“.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention“). Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau.

GESTION DES DÉCHETS:

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.