

Vitrificateur mono composant sans solvants pour parquets

PALL-X ZERO ONE (1K)

Vitrificateur mono composant aqueux, sans solvant, pour parquets soumis à un usage élevé, contribue à une qualité de l'air ambiant optimal.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Vitrificateur mono composant aqueux, sans solvant, pour parquets soumis à un usage élevé dans la domaine résidentiel ou professionnel, contribue à une qualité de l'air ambiant optimal.

ADAPTÉ ENTRE :

- ▶ Plancher en bois / parquet poncé
- ▶ Parquet sur sol chauffant



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Bonne résistance aux très fortes contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Très bon pouvoir garnissant
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Haute résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- ▶ Classe C selon la norme ÖNorm 2354
- ▶ Antidérapance R9
- ▶ DIN 53160 (résistance à la salive et à la sueur)
- ▶ DIN EN 71-3 (Sécurité des jouets - Partie 3 : Migration de certains éléments)
- ▶ Sans solvant
- ▶ Conforme à la norme TRGS 617
- ▶ Vitrificateur en phase aqueuse, exempt de solvants.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- ▶ DE-UZ 12a / Respectueux de l'environnement, car faible en polluants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement	5 l
Tenue en stock	au moins 12 mois
Aspect	mat
Consommation par application	Env. 100 ml/m ²
Surface traitée	env. 10 m ² /Liter
Température idéale de mise en oeuvre	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Egrenable	Après env. 6 heures
Recouvrable et laquable	Après env. 6 heures*
Résistance finale	après env. 10-12 jours*

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le parquet à vitrifier doit être propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur. Avant application du vitrificateur, traiter avec le fond dur adapté pour éviter tout risque d'encollage latéral des éléments de parquet.

MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C). Verser le vernis dans un seau pour vitrificateur PALLMANN propre
2. Appliquer PALL-X ZERO 1K avec le ROULEAU PALLMANN WL UNIVERSEL 11MM/25CM de manière régulière et saturée sur le support. Il faut appliquer au minimum 2 couches. Commencer par le bord, rouler d'abord transversalement, puis dans le sens de la veine du bois. Pour les surfaces très sollicitées, il est recommandé d'appliquer 3 couches.
3. Durée de séchage jusqu'à égrainage : env. 6 heures.
4. Avant la dernière application, un égrainage intermédiaire avec le POWER PAD PALLMANN grain 120 est nécessaire.
5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.



www.blauer-engel.de/UTZ

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en oeuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air 35% - 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de Vitrificateur/jour.
- ▶ Après application de la dernière couche de Vitrificateur, la surface sera circulaire, avec précaution, après séchage de 12 heures min.
- ▶ En cas de séchage intermédiaire supérieur à 1 jour, procéder à un égrenage de la surface (grain 120).
- ▶ En raison des particularités du parquet en bambou, nous préconisons pour la vitrification un vernis bicomposant (p.ex. PALL-X 98).
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, attendre au moins 10 - 12 jours avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol, ou de charger avec des objets lourds.
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, procéder - au plus tôt après 8 - 10 jours - à un entretien avec le soin protecteur FINISH CARE ou FINISH CARE STOP PALLMANN.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol. Nettoyage par voie humide (non mouillée) seulement. Éviter toute eau stagnante.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse, exempt de solvants. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Conserver hors de portée des enfants. Il est obligatoire d'utiliser un filtre combiné et lunettes de protection pendant les opérations de pulvérisation. Il est obligatoire d'utiliser un filtre à poussière pendant les travaux de ponçage. Pendant la mise en oeuvre, une bonne aération des locaux sont recommandées. Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'utilisation. Après contact avec les yeux ou la peau: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage. Recyclage possible des emballages parfaitement vidés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur. Contient: Isothiazolinones.

Informations pour les allergiques: +49 (0) 931 27964-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.