

Système de primaire polymère pour parquet

UZIN PE 390

Primaire polymère au séchage rapide pour une pose de parquet avec une colle de résine réactive

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Primaire d'adhérence avant la pose d'un parquet avec une colle de résine réactive UZIN pour parquet multiplis, lamelles sur chant et parquet massif jusqu'à 8 mm.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- une chape ciment
- une chape sulfate de calcium, sulfate de calcium fluide
- un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- une forte sollicitation en milieu résidentiel, commercial et industriel



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN PE 390 est un primaire système polymère rapide doté d'un bon pouvoir de pénétration. Combiné à une colle à parquet de résine réactive UZIN, le primaire assure la liaison entre le support et la colle. Pour usage en intérieur.

- prêt à l'emploi
- application simple
- séchage rapide
- résistant au plastifiant



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	10 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	rouge
Couleur à l'état sec	rouge
Consommation	100 – 150 g/m ²
Temps de séchage	env. 60 minutes*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol

* A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Voir „Tableau d'utilisation”.



www.blauer-engel.de/ut113

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) pouvant nuire à l'adhérence. Les chapes ciment et sulfate de calcium doivent être poncées et soigneusement aspirées. Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut.

Éliminer toute couche réduisant l'adhérence ou instable, par ex. agent de décoffrage, résidu de colle, de masse de ragréage, de revêtement ou de peinture, etc. par brossage, ponçage, fraisage ou grenaillage. Aspirer soigneusement les débris et poussières. Laisser sécher le primaire à cœur. Fraiser ou légèrement grenailler une chape talochée à l'hélicoptère.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le contenant à la température ambiante et bien le secouer.
2. Appliquer le primaire, avec un rouleau Nylon peluche UZIN, régulièrement et à saturation sur toute la surface. Éviter la formation de flaques.
3. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

TABLEAU D'APPLICATION:

Support/Application	Consommation	Temps de séchage
chape ciment, chape sulfate de calcium / chape fluide sulfate de calcium	100 - 150 g/m ²	env. 60 minutes*

* A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- Tenue en stock min. 12 mois, à température modérée, en emballage d'origine. Refermer hermétiquement un emballage entamé et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante.
- Conditions idéales de mise en œuvre de 15 °C à 25 °C, température du sol supérieure à 15 °C, humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- Lors de l'utilisation du primaire, protéger les fonds de murs ou les montants de portes encore visibles après la pose du revêtement de sol, par des mesures appropriées.
- L'utilisation d'une masse de réparation non coulante, comme par ex. UZIN NC 182, est possible.
- Les règles reconnues de la branche et de la technique pour la pose de parquet et revêtement de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, Ö-Norm, SIA, etc.).

- Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière :
 - DIN 18 356 „Travaux de parquet", Ö-Norme B 2218
 - Notice TKB/FCIO „Évaluation et préparation de supports pour les travaux de revêtement de sol et parquet".
 - Notice BEB „Evaluation et préparation des supports".
 - Notice de l'Association centrale du bâtiment allemand (ZDB) „Revêtement de sol souple, revêtement de sol textile et parquet sur sol chauffant".

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient : Isothiazolinones. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.