

Huile pour parquet bicomposante sans solvant, blanche

MAGIC OIL 2K WHITE

Huile pour parquet bicomposante sans solvant, à base d'huiles naturelles (huile de lin/alkyde d'huile de lin) et de cires, à séchage par oxydation et réticulation grâce au composant durcisseur.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Combinaison d'huile et de cire qui donne une surface à pores ouverts, respirante et diffusante. La part de cire permet d'obtenir une surface uniformément mate et veloutée. Met en valeur la structure du bois avec la couleur blanche et souligne un style d'habitat scandinave.

ADAPTÉ ENTRE :

- ▶ Parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ Pavés de bois "RE" (classification allemande)
- ▶ Parquet sur sol chauffant



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Une étape en moins dans le processus de traitement par rapport à la méthode habituelle
- ▶ Facile à utiliser
- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Souligne la teinte blanc et la structure du bois
- ▶ Antidérapance R10 / norme all. DIN 51130
- ▶ Norme all. DIN 53160 - Résistant à la salive et à la sueur
- ▶ Norme EN 71-3 (relative à la sécurité des jouets – Migration de certains éléments)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	Bidon métallique + flacon plastique
Conditionnement	0,8 + 0,2 l
Tenue en stock	environ 12 mois
Couleur	blanc
Proportion du mélange	4 : 1
Consommation	
Consommation par application	env. 25 - 50 ml/m ²
Température idéale de mise en oeuvre	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange	env. 45 minutes*
Recouvrable	après env. 10 - 30 minutes*
Sollicitable	après env. 24 heures*

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface du bois, du parquet à traiter, la consommation peut varier.

REMARQUE :

L'applicateur est tenu de réaliser, sur le parquet à traiter, une surface échantillon suivant un processus de travail et un schéma de montage identique (y compris l'huile ou le Vitrificateur) pour les présenter au client afin qu'il donne son accord sur la teinte et l'aspect.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le sol en bois à huiler doit être jointé, propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur.

MISE EN GARDE :

Les tampons ou matériaux textiles imprégnés de produit peuvent s'enflammer spontanément au contact de l'air : humidifier abondamment à l'eau les chiffons, tampons, etc. imprégnés, puis les conserver / les éliminer dans des récipients ignifuges hermétiquement fermés. Les poussières de ponçage issues des systèmes de séchage à l'oxygène sont auto-inflammables. Risque d'incendie ! Arroser les poussières de ponçage et les éliminer dans des récipients ignifuges hermétiquement fermés!

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Les meilleures conditions d'application sont une température comprise entre 18 et 25 °C et une humidité relative de l'air comprise entre 35 % et 65 %. Les basses températures et une humidité élevée allongent le temps de séchage, tandis que les températures élevées et une faible humidité le raccourcissent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé, le lapacho, le chêne fumé ou encore le wengé, ainsi que les résineux, contiennent des composants (par exemple des « inhibiteurs », des résines ou des dépôts minéraux) pouvant entraîner des retards de séchage importants, des problèmes d'imprégnation ou des altérations de la couleur. En raison de la diversité et des propriétés totalement différentes de ces bois, il convient systématiquement de vérifier leur compatibilité et de réaliser un test préalable.
- ▶ Recommandé pour les essences de bois européennes claires disponibles dans le commerce.
- ▶ Le conditionnement d'origine se conserve au moins 12 mois dans un endroit sec. Protéger du gel et ne pas exposer à des températures supérieures à 40 °C.
- ▶ Une fois le durcisseur ajouté, le récipient ne doit plus être fermé hermétiquement – risque d'écèlement !
- ▶ Pour le masticage des joints, il convient d'utiliser un mastic à bois PALLMANN adapté.
- ▶ Pour les lames de parquet présentant des joints et/ou des chanfreins, nous recommandons de demander conseil auprès d'un spécialiste.
- ▶ Sur les pavés en bois, la consommation peut augmenter considérablement (environ 140 ml/m²) ; c'est pourquoi, pour les pavés en bois ou les parquets en bois de bout, il convient de toujours appliquer le produit au rouleau et de respecter un temps de séchage d'au moins 72 heures avant toute finition.
- ▶ Sur les parquets structurés, appliquer l'huile par petites touches et l'étaler immédiatement en une couche fine et uniforme à l'aide du TAMPON DE NETTOYAGE PALLMANN BEIGE. Absorber l'excédent ou le polir à l'aide du TAMPON DE NETTOYAGE PALLMANN BLANC. Il ne doit rester aucun excédent de produit sur la surface du parquet.
- ▶ La surface ne peut être sollicitée qu'au plus tôt 24 heures après le polissage.
- ▶ La surface de parquet huilée ne doit pas être recouverte au cours des 24 premières heures suivant l'application de MAGIC OIL 2K WHITE.
- ▶ Effectuer l'entretien courant et le nettoyage au plus tôt après 24 heures.

- ▶ Pour garantir une longue durée de vie du sol, nous recommandons un entretien régulier conformément aux instructions du fabricant avec PALLMANN MAGIC OIL CARE WHITE et un nettoyage d'entretien avec PALLMANN NEUTRALREINIGER. Vous trouverez les cycles précis de nettoyage et d'entretien dans les instructions d'entretien pour les parquets huilés.
- ▶ Les parquets huilés colorés sont des pièces uniques. De légères irrégularités de couleur sont à accepter et souvent inévitables.
- ▶ Les huiles ont généralement tendance à jaunir (jaunissement foncé) à l'abri de la lumière.
- ▶ Les normes et fiches techniques suivantes, entre autres, s'appliquent et doivent être respectées : DIN 18356 « Travaux de parquet et de pavage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol ».

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.