

Fond dur à parquet 2C sans solvant, blanc

PALL-X 333 COLOR WHITE

Fond dur à base d'huile 2C sans solvant pour la coloration d'un parquet.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Primaire à parquet 2C sans solvant pour toute essence de bois européen usuel sous les vitrificateurs à parquet 2C PALL-X 98 ou PALL-X ZERO 2K.

DOMAINES D'UTILISATION :

Combinaison d'huiles liquides destinée à l'apprêt de tout type de bois à parquet européen usuel sous PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ un pavage bois "RE"
- ▶ un parquet sur sol chauffant



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Souligne la teinte et la structure du bois
- ▶ Correspond au label environnemental suisse UE II, classe C
- ▶ Compatible Minergie-ECO
- ▶ EMICODE EC 1 – À très faible émission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon métallique + flacon plastique
Conditionnement :	0,8 + 0,2 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Couleur :	blanc
Proportion du mélange :	4 : 1
Consommation par application :	env. 25 – 50 ml/m²
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Vie du mélange :	env. 1 heure*
Recouvrable :	après 24 heures* avec PALL-X 98 ou PALL-X ZERO 2K

*À 20°C et 50% d'humidité relative

La consommation et le temps de séchage peuvent varier en fonction de l'absorption et de l'état de surface du bois ou du parquet à huiler.

NOTICE :

L'utilisateur est tenu de réaliser une surface échantillon sur le parquet à traiter, avec une construction et une mise en oeuvre identiques (y compris l'huile ou la vitrification), afin de la soumettre au client pour approbation en ce qui concerne la couleur et l'aspect.

Z-157.10-119



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à apprêter doit être mastiquée, propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique.

En outre, après le dernier ponçage - juste avant d'apprêter la surface - toute la surface sera humidifiée une fois à l'eau claire.

- ▶ Les principaux avantages sont les suivants:
- ▶ Le réchauffage du bois / la teinte est plus intense et régulière.
- ▶ Le fond dur pénètre mieux dans le bois.
- ▶ La surface du bois éventuellement fermée par le ponçage fin est de nouveau ouverte.
- ▶ Les traces de ponçage sont atténuées.
- ▶ La surface du bois paraît plus homogène.
- ▶ Les composants du bois sont lavés.
- ▶ Effet préventif sur la tendance des joints à dégorger.

Instructions d'utilisation :

1. Humidifier le parquet dans son intégralité avec un chiffon coton ou un MOUILLEUR PALLMANN imprégné d'eau puis essoré. Attention: les zones non humidifiées prendront plus tard un aspect plus clair.
2. Quantité d'eau idéale: env. 20 g d'eau /m².
3. Après parfait séchage de la surface – env. 30 - 60 minutes - appliquer PALL-X 333 COLOR WHITE.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater les bidons à la température ambiante recommandée (20°) et bien les agiter.
2. Mélanger PALL-X 333 COLOR WHITE avec le composant durcisseur puis appliquer uniformément sur le support avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX PALLMANN.
3. Travailler en zones partielles - pas plus de 30 m².
4. Au plus tard 10 minutes après le spatulage, éliminer l'excédent au PAD BEIGE PALLMANN.
5. Après env. 20 minutes, repolir la surface avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface à l'aspect homogène.
6. Polir toute la surface avec un chiffon de coton courant.
7. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de bois ainsi que des types de parquet, une 2ème application peut être nécessaire. En principe, le nombre d'applications dépend de la saturation du bois.
8. Après utilisation, nettoyer les outils avec les Lingettes UZIN CLEAN BOX
9. Recouvrable : Après 24 heures* avec PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K.

*À 20°C et 50% d'humidité relative

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

La poussière de ponçage des systèmes à séchage oxydatif présente un risque d'auto-inflammation. Après le ponçage, la poussière récupérée doit être humidifiée laissée en extérieur à l'air libre, hors de toute source de chaleur.

Risque de combustion spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile, la matière s'auto-échauffe! Humidifier donc avec de l'eau les chiffons, pads, etc. imbibés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ En présence de lames avec joints ou chanfreins, consulter le service technique.
- ▶ Pour du pavé de bois, la consommation peut fortement augmenter (env. 140 ml/m²), donc travailler au rouleau et respecter un temps de séchage d'au moins 72 heures avant de poursuivre le traitement.
- ▶ Pour un parquet structuré, appliquer l'huile goutte à goutte et directement la répartir en couche fine et régulière avec le PAD BEIGE PALLMANN, puis masser et lustrer avec le PAD BLANC PALLMANN. Aucun excédent ne doit rester en surface.
- ▶ Pour une grande surface, pour éviter de légères variations de couleur de lots, transvaser d'abord tous les récipients dans un seul et même récipient, puis mélanger en quantités partielles avec le composant B.
- ▶ Un parquet teinté huilé est unique. De légères irrégularités de teinte sont possibles et doivent être acceptées.
- ▶ En principe, une huile a tendance à jaunir lorsqu'elle est privée de lumière (jaunissement obscur).
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois", DIN 18365 "Revêtement de sol".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre,

utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.